



# SIGMAFLOOR 2K Epoxy Aqua

Epoxidový dvojzložkový náter na betónové podlahy v interiéri

Interiér



Mechanická odolnosť



Chemická odolnosť



Protišmykový atest

## VLASTNOSTI

- Výborná mechanická odolnosť
- Výborná odolnosť voči chemikáliám
- Minimalizuje vznik stôp po rozohriatých pneumatikách
- Vhodný na použitie v potravinárstve
- Protišmykový povrch
- Uľahčuje čistenie povrchu



## POUŽITIE

Dvojzložkový epoxidový náter na vodnej báze na betónové podlahy v interiéri so strednou a vyššou záňazou. Je určený na nátery v priemyselných a skladových objektoch, dielňach, garážach, na parkoviskách a pod. v interiéri. Vhodný na novostavby aj renovácie. Je vhodný aj pre použitie v potravinárstve. Odoláva pôsobeniu chemikálií, obmedzuje vzniku stôp po rozohriatých pneumatikách. Nie je vhodný na pojazd ľažkou manipulačnou technikou (vysoko-zdvížné vozíky a pod.).

Zaradenie podľa klasifikácie FeRFA: trieda 2

Zložka A musí byť zmiešaná s tvrdidlom (zložka B). Ani jednu zložku nie je možné použiť samostatne.



## PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou súdržný, čistý, suchý, zbavený mastnôt, prachu a iných nečistôt.

Betón musí byť vyzretý minimálne 4 týždne, so zvyškovou vlhkosťou do 10 %. V prípade, že povrchová vrstva nie je dostatočne pevná v tåahu (min. 1,5 MPa), je potrebné túto vrstvu mechanicky odstrániť vhodnou technikou (pieskovanie alebo frézovanie). Uvoľnené a nesúdržné nátery je potrebné odstrániť až na nosný podklad.

Podklady, ktoré boli predtým natreté je potrebné zdrsniť, odmastiť, následne umyť čistou vodou a vysušiť. Pred nanášaním farby je vhodné urobiť skúšku priľnavosti.

Aplikáciu na gletované povrchy, stierkové a samonivelačné podlahy konzultujte s technickým oddelením.



## APLIKÁCIA A DOPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Použitím mechanického miešadla (max. 300 ot/m) primiešajte tvrdidlo v pomere 1:1 a zmes **nechajte odstáť 20 min.** pri teplote 20°C. Doba spracovateľnosti je **maximálne 1,5 hod.** Prípadne nerozpustené koloranty vo farbe (zložka A) nie sú na závadu. Premiešaním s tvrdidlom (zložka B) pri príprave zmesi dôjde k dokonalému rozpusteniu a získaniu požadovaného odtienia. Pre prvú vrstvu nariedte farbu 20 % vody, druhú vrstvu nanášajte už neriedenú (príp. max. 5 % vody). Podľa odtienia farby, základného náteru alebo druhu podkladu môže byť pre dosiahnutie dostatočného prekrycia a rovnomenného vzhľadu potrebné aplikovať aj 3 vrstvu.

Aplikujte valčekom alebo štetcom v rovnomernej vrstve. Pri aplikácii striekaním nariedte farbu 10 % vody. Ďalšiu vrstvu nanášajte po min. 24 hodinách. Teplota podkladu a okolia nesmie klesať pod 10 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia než 80 %. Aplikačné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení prác ihneď umyť vodou.

**Na plochy s nároknmi na vyšiu protišmykovosť (schody, šikme plochy a pod.) je možné zvýšenie protišmykových vlastností náteru pridaním kremičitého alebo korundového piesku.**

Postup: Prvú vrstvu nechajte vsiaknúť. Na druhú vrstvu okamžite po nátere nasypťe piesok. Po zaschnutí odstráňte nesúdržné čästice vymetením alebo povysávaním. Následne aplikujte tretiu vrstvu.

Náradie pre aplikáciu: Štětec, valček, striekanie

Bezvzduchové vysokotlaké striekanie: Riedenie 10 % vody

Tryska 517

Tlak vzduchu 150,200 (Bar)



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu:

Zložka A: 1,55 g/cm<sup>3</sup>  
Zložka B: 1 g/cm<sup>3</sup>

Obsah neprchavých látok – sušiny:

max. 70 % obj. max. 30 % obj.

Hotový náter (A+B):

Vzhľad suchej vrstvy – stupeň lesku: satin – 15-25%, uhol 60°

Hrubka náteru:

za mokra 100 – 160 µm  
za sucha 50 – 80 µm  
min. 2,5 MPa

Prídržnosť:

## INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie (L): 10 (5L zložka A + 5L zložka B)

Farebné odtiene: 12 vybratých odtienov podľa vzorkovnice RAL, tónovaných do bázy ZN a LN.

RAL 1003, RAL 1013, RAL 1015, RAL 3016, RAL 6034, RAL 7035, RAL 7036, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7045, RAL 9002, RAL 9003

Charakter materiálu môže spôsobiť drobnú odchýlku odtienia (v rámci štandardnej tolerancie). Je možné namiestať aj všetky ostatné odtiene podľa vzorkovnice RAL Classic, ale odchýlka odtienia môže byť vyššia. Preto odporúčame urobiť prevádzkovú skúšku.

Informujte sa priamo v miešacom centre.

Výsledný odtieň sa prejaví až po zmiešaní s tvrdidlom.

Konečný vzhľad : satin

Vydatnosť: 6 – 9 m<sup>2</sup>/l jednej vrstve v závislosti od nasiakavosti a hrúbky podkladu

2 roky



INFOLINKA SK: 0800 700 001

# SIGMAFLOOR 2K Epoxy Aqua

Epoxidový dvojzložkový náter na betónové podlahy v interiéri



## DOBA SZNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk: po 4 hodinách

Pretierateľný: po 24 hodinách

Nížia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Povrch je možné začať opatrnne používať s malou záťažou po 2 dňoch. Maximálna odolnosť povrchu od nanesenia poslednej vrstvy je po 4 dňoch.



## BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

**Farba - zložka A - Pozor:** Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. **Toxickej pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Nevdychujte pary. **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

**Nebezpečné prísady:** 4,4' izopropylidendifenol, oligomérne reakčné produkty s (chlórometyl) oxiránom; Phenol, 2,2' - methylenebis-, polymer with 2 (chlormethyl) oxirane; kremeň SiO<sub>2</sub>; oxirán, mono [(C10-16-alkyloxy) methyl] deriváty; 1,2 - benzotiazol - 3 (2H) - ón; reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl- 2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1).

**VOC:** A/j, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 140 g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 132 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.



## Tvrďidlo – zložka B

**Nebezpečenstvo:** Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčte **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje 2,2'-iminodi(etán-1-amín), 3,6,9-triazaundekán-1,11-diamín a 3,6,9,12-tetra-azatetradékán-1,14-diamín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

**Nebezpečné prísady:** Linseed oil, polymer with bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether, diethylenetriamine, formaldehyde, glycidyl Ph ether and pentaethylenehexamine.

**VOC:** A/j, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 140 g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 132 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.



Podrobnejšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov k výrobku, ktorá je k dispozícii na [www.velkoobchodfarbylaky.sk](http://www.velkoobchodfarbylaky.sk)



## SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 °C až +25 °C. Po použití obal dôkladne uzavorte a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu.

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavorenom obale zachováva úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale.



Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto odporúčame kupujúcemu alebo užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhŕdza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte prípadné aktualizácie Technického listu aj na [www.velkoobchodfarbylaky.sk](http://www.velkoobchodfarbylaky.sk)

Dátum poslednej revízie 7/2017



INFOLINKA SK: 0800 700 001